



Den Haag, 26 mei 2024

1toFIX Fijne Plamuur (v.1272-31)

Duurzame vervanger van epoxy, voorkomt houtrot

Voordelen

- **dampdoorlatend, waardoor geen rot!**
- **gronden vooraf niet nodig!**
- **op waterbasis**
- goed schuurbaar
- **watervast en vorstbestendig**
- geschikt als (sanitair)kit

Geschikt voor

- hout, natuursteen, stukwerk, tegels, glas, gegrond metaal
- het onderhoud van monumenten
- binnen&buiten

Gebruiksgemak

- een-component, rechtstreeks uit emmer aanbrengen
- sneldrogend
- gereedschap eenvoudig met water schoon te maken

Verwerking

- Let op! FP kan op de huid irritatie, en bij langdurig contact brandwonden veroorzaken. Daarom zijn beschermbril, kleding met lange mouwen en beschermhandschoenen van dunne latex, vinil of nitril geboden. Bij contact met de

huid, deze met water en zeep wassen. Bij contact met de ogen dienen deze onmiddellijk met koud, stromend water, gedurende 10 minuten, afgespoeld te worden.

- Gebruik plamuurmessen van ca 2, 4 en 6 cm breed en/of paleerijzers, zie <https://www.bouwbestel.nl/paleerijzer-super-prof-10-mm-rvs.html>
- Maak de ondergrond stof- en vetvrij. Indien FP in de pot te stug is geworden, dan met een plantenspuit een klein beetje water in de zak spuiten, en de zak kneden totdat FP weer smeug is geworden. Breng FP in dunne lagen van max 2 mm dikte aan, egaliseer met een vochtig plamuurmes. Plamuurmes bij het aanbrengen en egaliseren parallel aan het oppervlak houden. Indien nodig na ca. halfuur de tweede laag kan aangebracht worden.



Paleerijzer:
breedte rechthoekige blad 10 mm

Droogtijd

- FP is, afhankelijk van de laagdikte, ondergrond en temperatuur, v.a. ca. 4 uur na het aanbrengen goed schuurbaar.

Schuren

- Schuurbaar met de hand of met een schuurmachine. Gebruik eerst schuurpapier korrel 80, vervolgens schuurpapier korrel 120.
- Voor een fijnere afwerking gebruik schuurpapier korrel 220 - 360.

Schilderen

- FP is overschilderbaar met alle gangbare verven.

Verpakking

- FP wordt aangeboden in plastic potjes van 250 g, 500 g en 750 g. Het is een goed verwerkbare, smeug massa.

Houdbaarheid

- De houdbaarheidstermijn van FP is maximaal 3 maanden, zie etiket op de pot.

Guram Kochi MSc, uitvinder van 1toFIX middelen

www.1tofix.com

www.1tofix.eu