

1toFIX Primer

Productinformatieblad

Versie: september 2026

Productomschrijving

Sneldrogende, dampdoorlatende en schimmelwerende verf met fixerende eigenschappen. Onderdeel van het 1toFIX houtreparatie systeem. Wordt daarin gebruikt als primer onder 1toFIX vulmiddelen.

1toFIX Primer is toepasbaar op ruw metselwerk, gestucte oppervlakken en houtwerk, zowel binnen als buiten. Eenmaal gedroogd is de afwerklaag water- en vochtbestendig.

Toepasbaarheid

- Onderdeel van het 1toFIX houtreparatie systeem.
- Vergroot de mogelijkheden om te voldoen aan de eisen die gesteld worden aan het onderhoud van historisch schilderwerk.
- Geschikt voor buiten- en binnen gebruik.

Specifieke kenmerken

- Dampdoorlatend: opsluiten en blokkeren van vocht onder de verflaag wordt voorkomen.
- Dispersie op waterbasis van een deels synthetisch bindmiddel.
- Gereedschap reinigbaar met water.

Levereenheden en verpakking

- 1toFIX Startpakket COMPLEET:
 - 75 gram 1toFIX Primer
 - 500 gram 1toFIX Houtvuller Plus
 - 75gram 1toFIX Plamuurkit.
- 1toFIX Startpakket BASIS: gelijk aan het Startpakket COMPLEET echter zonder Plamuurkit.
 - 75 gram 1toFIX Primer
 - 500 gram 1toFIX Houtvuller Plus
- Ook los leverbaar in eenheden van 75 gram.

Beschikbare kleuren

Crème wit.

Opslag, transport en houdbaarheid

Koel, droog en vorstvrij in goed gesloten verpakking bewaren en transporteren.

In gesloten originele verpakking minimaal 1 jaar na productiedatum houdbaar.

Na opening beperkt houdbaar. Primer na het aanbreken van de verpakking zo snel mogelijk opnieuw strak op het oppervlak luchtdicht afdekken met folie om uitdroging te voorkomen.

Droogtijden bij 20°C en 60% RLV

- Stofdroog na ca 5 minuten.
- Vullen/overschilderbaar na ca 3 uur.

Schuurbaar na

Bij de verwerking als primer in het 1toFIX houtreparatie systeem is schuren niet nodig.

Verwerkingscondities

Omgevings- en oppervlakte temperatuur tussen 10-30°C en RLV tussen 40-80%.

Vermijd regen en sterke directe zonbelasting tijdens en gedurende de eerste uren na het aanbrengen.

Niet gebruiken bij kans op vorst en extreme hitte.

Benodigde gereedschappen en materialen

- Langharige kwast voor watergedragen verf met roestvrijstalen onderdelen.

Ondergrondvoorbereiding

- Ondergrond eerst droog en daarna nat schoonmaken/ontvetten en naspoelen met schoon water.
- Oude afwerklagen, aanwezige plamuur, epoxyvulling en kit volledig verwijderen.
- Aangetast hout verwijderen tot drukvast hout is bereikt.
- Zorg bij het verwijderen van aangetast hout en het voorbereiden van de reparatieplekken voor een geleidelijke overgang van het oppervlak naar het te vullen gat. Vermijd in ieder geval haakse scherpe hoeken het gat in. Maak daar een afgeronde rand met een radius van tenminste 5mm.
- Zorg ervoor dat de oorzaak van houtaantasting weggenomen is. Bij een blijvende toevoer van vocht, waardoor het houtvochtpercentage boven de 18% kan komen, zal het proces van houtaantasting doorgaan. Is de oorzaak weggenomen, dan hoeft je niet te wachten tot het hout volledig droog is. Het is voldoende om nat en vochtig hout met een nog draderige houtvezel te laten droogwaaien. Zodra het hout schuurbaar is geworden, kun je doorgaan met de reparatie.

- Schuur alle oppervlakken waar de primer en vuller op gaan hechten met grof schuurpapier P40 of P60.
- Reparatieplekken stofvrij maken.

Verdunning

1toFIX Primer is klaar voor gebruik. Verdere verdunning is niet wenselijk.

Verwerking

1toFIX Primer verwerkt op grotere oppervlakken als een latex of muurverf. Als primer bij houtreparatie doorgaans aanbrengen met een langharige kwast. Voor gebruik goed roeren, niet verdunnen.

Reiniging

Restmateriaal van gereedschap schrapen, laten drogen en afvoeren. Laatste resten afwrijven met een doek of papier. Gereedschap daarna reinigen met water. Na gebruik handen wassen met water en zeep.

Afvalverwerking

Droge resten afvoeren als restafval.
Natte restanten afvoeren als chemisch afval.
Schone en lege plastic verpakkingen afvoeren als PMD-afval.

Veiligheidsvoorschriften

1toFIX Primer is niet geclassificeerd als gevaarlijk product, ook de synthetische bestanddelen niet.

Het is aanbevolen om contact met de huid te voorkomen door het dragen van beschermende handschoenen van dunne latex, vinyl of nitril. Bij contact met de huid, deze met water en zeep wassen.

Bij contact met de ogen dienen deze onmiddellijk met koud, stromend water, gedurende 10 minuten, gespoeld te worden.

Disclaimer

Ondanks alle zorgen welke besteed zijn aan dit informatieblad zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele fouten; de gebruiker dient zelf het materiaal te testen op geschiktheid voor de beoogde toepassing. Er kunnen derhalve geen rechten aan dit productblad worden ontleend. Dit document vervangt alle eerdere versies.